

Technický list

Rimano Final




Aplikácia



Spracovateľnosť



Spracovanie



Hrúbka nanášania



Spotreba

Popis výrobku

Rimano Final je veľmi jemná, hladená, ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou. Chemicky to je hemihydrát síranu vápenatého so zušľachťujúcimi prísadami, umožňujúcimi nanosenie vo veľmi tenkej vrstve.

Klasifikácia podľa STN EN 13279-1-A1-B2/20/2

Farba: biela

Oblasť použitia

Rimano Final slúži na finálnu úpravu povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie a ako aj na vyhladenie drsnejších povrchov. Je ideálny na uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolitických betónových konštrukcií. Rimano Final má vysokú príľnavosť aj na starých vápenocementových omietkach.

Príprava podkladu: Pri použití na betónový podklad odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

Stierku možno aplikovať v hrúbke od 0 do 3 mm.

Podklad nesmie byť



Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Miešací pomer | cca 1,5 kg/1 L vody |
| Spracovateľnosť | cca 60 min. |
| Hodnota pH | 7 |
| Spotreba | cca 0,9 kg/m ² /mm |
| Pevnosť v tlaku | >2,0 N/mm ² |
| Pevnosť v ťahu za ohybu | >1,0 N/mm ² |
| Pevnosť v prídržnosti | >0,1 N/mm ² |
| Faktor difúzneho odporu | μ = 10 |
| Reakcia na oheň | A1 |
| Balenie | 25 kg vrecia/40 ks na paletu |

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 5 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Nanášať ručne nerezovým náradím v hrúbke od 0 mm do 3 mm. V prípade potreby je možné nanášanie aj vo viacerých vrstvách, systémom mokré do mokrého. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.rigips.sk