



### Disperzný, adhézny mostík s obsahom jemného kremičitého piesku

<b>Oblasť použitia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– k vylepšeniu príľnavosti na hladkých betónových podkladoch</li><li>– spojovací mostík pod sadrové a cementové omietky</li><li>– dobrá paropriepustnosť</li><li>– obsahuje jemný kremičitý piesok</li><li>– vhodný na minerálne podklady, staré aj nové betónové podklady</li></ul>
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– ružový, k použitiu pripravený adhézny mostík</li><li>– adhézny mostík na vodnej báze s obsahom kremičitého piesku</li><li>– po vyzretí vytvára drsný povrch zabezpečujúci lepšiu príľnavosť</li></ul>
<b>Príprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý</li><li>– nenosné časti podkladu je nutné odstrániť</li><li>– vlhkosť cementových podkladov nemôže byť vyššia ako 2 CM%</li></ul>
<b>Spracovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– produkt je k použitiu pripravený, nie je potrebné riedenie</li><li>– aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka</li><li>– v prípade nanášania viacerých vrstiev je nutné vždy počkať, kým predošlá vrstva vyschne</li><li>– doba schnutia je cca. 24 hodín</li><li>– spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania</li></ul>
<b>Zloženie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– vodná, polymérna disperzia bez rozpúšťadiel</li><li>– vlastnosti vylepšujúce prísady</li><li>– plnivo</li></ul>
<b>Balenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 6 kg vedro</li><li>– 14 kg vedro</li></ul>
<b>Spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup></li><li>– 14 kg = cca. 35-45 m<sup>2</sup></li><li>– spotreba je závislá od podkladu a spôsobu aplikácie</li></ul>
<b>Skladovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov</li><li>– otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť</li></ul>

## Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, od teplôt nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 20.01.2016