

Cyklon Murovacia PU pena je špeciálne polyuretánové lepidlo tvrdnúce okolitou vzdušnou vlhkosťou, použiteľné ako lepiaca, tesniaca a montážna murovacia hmota. Je určené na lepenie vnútorných priečok a obvodového muriva. S murovacou penou možno lepiť všetky stavebné materiály s výnimkou PE, PP, teflónu a silikónu. Výhodou peny je malá hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia, vysoká lepiaca sila.

Vlastnosti produktu

- malá hmotnosť
- jednoduchá a rýchla manipulácia
- vysoká lepiaca sila.

Informácie o spracovaní

Povrch zbavte prachu, mastnoty a iných nečistôt. Povrch môže byť vlhký, nepokrytý námrazou alebo ľadom. Je optimálne, aby obsah nádoby mal pred použitím teplotu +15°C až +20°C. Obsah nádoby intenzívne potriajte po dobu 1 minúty. Minimálna teplota prostredia : -5°C. Naskrutkujte nádobu na aplikačnú pištoľ. Pracovná poloha nádoby je hore dnom. Naneste 2 pásy hrúbky 2-3 cm po protiahlých dlhších stranách asi 3 cm od okraja. Do cca. 3 minút tehly položite- usadiť a potom s nimi už nehýbať. Vytvrdené lepidlo po cca. 30 minútach možno orezať a povrch po vytvrdení peny (cca. 12 hodín) ochrániť pred UV žiarením (omietnuť). Čerstvú penu možno očistiť PU čističom, vytvrdenú len mechanicky. Po ukončení práce pištoľ dobre uzatvoriť a povrch očistiť alebo po odskrutkovaní nádoby vyčistiť PU čističom.

Skladujte v suchu a chlade pri teplote +5°C do +25°C. Záručná doba 18 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Výdatnosť 750 ml balenia	cca. 40 litrov, 14 bm (pri murovaní)
Nelepivosť	8 minút
Úplné vytvrdenie	24 hodín
Hustota voľne expandovanej peny	16-20 kg/m ³
Hustota PU peny v škáre	18-25 kg/m ³
Tvarová stabilita	max. 5%
Farba	svetložltá
Zápach	po uhl'ovodíkoch

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

