



Balenie

- Pištoľová dóza 750 ml

Farba

- Žltá

Technický list

TL 05.27 Rýchloschnúce PU lepidlo – TURBO SPEED

Produkt

Jednozložková, rýchloschnúca, montážna a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu. Špeciálne vyvinutá na rýchle lepenie s vysokou výťažnosťou. Začiatok tuhnutia už po 60 sek., s možnou korekciou do 2 min. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod. Po vytvrdnutí objemovo stála.

Vlastnosti

- Rýchle vytvrdzujúca
- Začiatok tuhnutia po 60 sek.
- Možnosť korekcie do 2 min.
- Vysoká priľnavosť a lepiivosť na rôzne stavebné podklady – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, plasty atď.
- Po vytvrdnutí je objemovo stála
- Kvalitná a rovnomerná štruktúra
- Dobrá tepelná a zvuková izolácia

Použitie

- Viacúčelové stavebné lepidlo s vysokou priľnavosťou na väčšinu stavebných podkladov.
- Služí na lepenie EPS a XPS dosiek, sadrokartónu, drevených prvkov, OSB dosiek, dekoratívnych prvkov a vnútorných priečok.

Technické vlastnosti

Základ	polyuretán		
Hustota	kg/m ³	20 - 30	ISO 7390
Štruktúra	%	± 70%	rovnomerne uzatvorených buniek
Tepelná odolnosť	°C	-20 až +85	po vytvrdnutí
Teplota dózy pre aplikáciu	°C	nad +5	optimálna +10 až +20
Aplikačná teplota	°C	+5 až +35	teplota vzduchu i podkladu
Doba vytvorenia nelepivej vrstvy	min.	1 - 3	podľa vlhčenia
Rezateľnosť	min.	5	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti a hrúbke 1 cm
Úplné vytvrdnutie	hod.	2	v závislosti od teploty, vlhkosti a hrúbky vrstvy
Rozmerová stabilita	%	-5% < DS < 0%	



Odolnosť voči UV žiareniu	-	nevyhovujúca	nutné povrchovo upraviť – omietka, lišty, náter
Trieda reakcie na oheň	-	F	klasifikácia podľa STN EN 13 501-1
Požiarne klasifikácia	-	B3	horľavosť podľa DIN 4102-1
Skladovateľnosť	mes.	18	Dnom dolu!! Pri teplotách od +5 °C do +25 °C
Minimálna šírka škáry	mm	1	
Maximálna šírka škáry	mm	30	pri väčšom rozmere škáry je nutné vyplňať škáru v dvoch a viac vrstvách, podľa potreby

Upozornenie

Neodporúčame použitie na aplikáciu pod vodou a do uzavretých priestorov, nulová adhézia na PE, PP, silikón, teflón a masťné podklady. Neodporúčame pri nízkych teplotách penu alebo škáry nahrievať, neaplikovať na podklady pokryté inováťou.

Nevytvrdnutú penu vyčistíte Čističom PU peny alebo Extra silnými čističmi obrúskami, vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky. Pri práci používajte ochranné pomôcky. Podlahu zaistíte proti postriekaniu papierom alebo fóliou.

Vytvrdnutá PUR pena nie je odolná voči UV žiareniu. Táto odolnosť je závislá na dobe expozície na priamom slnku (cca od 14 dní do 3 mesiacov). Po tejto dobe spolu s ďalším klimatickým pôsobením (dážď, mráz a pod.) dochádza k narušeniu štruktúry peny od UV žiarenia.

Podklad

Použiť na čisté a odmastené povrchy. Povrchy ohrozené znečistením prekryť! Pred nanosením odporúčame nasiakavý podklad navlhčiť vodou pomocou rozprašovača na zvýšenie expanzie a kvalitnejšiu štruktúru peny. Pri požiadavke na väčšiu expanziu, penu ihneď po aplikácii znovu navlhčiť.

Aplikácia

V prípade skladovania pri nižších teplotách nechajte dózu temperovať minimálne 1 hodinu pri izbovej teplote. Naskrutkujte na aplikačnú pištoľ s NBS závitom a dózu riadne pretrepte minimálne 30-krát. Dávkovanie nastavte aretačnou skrutkou. Navlhčiť podklad, naniesť lepidlo na podklad, opäť navlhčiť, počkať 60 sekúnd a spojiť prvky k sebe. Najneskôr však do 2 min. po aplikácii. S lepeným prvkom je možné ešte 60 sekúnd manipulovať.

Čistenie

Materiál : Nevytvrdnutú penu - čističom PU peny Den Braven

Ruky: krém na ruky, mydlo a voda.

Bezpečnosť

Víď «Karta bezpečnostných údajov».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 31.10.2022

Vyhotovené dňa 02.02.2022

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného



Den Braven

charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540

info@denbraven.sk
www.denbraven.sk