



Flexibilný tesniaci pás (D) a tesniace manžety (DW a DB) k tesneniu pri hydroizolačných prácach

Oblasť použitia

- SAKRET D flexibilný tesniaci pás na rohy, škáry, spoje
- SAKRET DW tesniaca manžeta na steny
- SAKRET DB tesniaca manžeta na podlahy
- v kombinácii s produktami SAKRET AA a SAKRET SBA vytvárajú hydroizolačnú vrstvu
- vhodná do spŕch, kúpeľní, na terasy

Charakteristika

- vhodné do in- a exteriéru
- vodeodolné
- ručne spracovateľné
- neobsahujú azbest
- odolné voči vplyvom počasia
- mrazuvzdorné
- extrémne pružné
- odolné voči chemickým látkam
- výborné spojenie s produktami SAKRET AA a SAKRET SBA

Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, zaťažiteľný, bez trhlín
- pred aplikáciou je nutné skontrolovať, či je podklad vyhovujúci
- nenasýtené a drobné časti podkladu je nutné odstrániť
- vlhkosť cementových podkladov nemôže byť vyššia ako 2 CM%
- vlhkosť anhydritových podkladov nemôže byť vyššia ako 0,5 CM%
- vlhkosť sadrových podkladov nemôže byť vyššia ako 1 CM%
- pri podkladoch s vysokou nasiakavosťou odporúčame použitie produktu SAKRET UG
- v závislosti od podkladu odporúčame použiť produkty SAKRET k príprave podkladu : SAKRET UG, SAKRET MKH, SAKRET SG, SAKRET KS

Spracovanie

- tesniacu pásku a manžety je nutné zabudovať tak do hydroizolačnej vrstvy, aby hydroizolačná vrstva pokryla celé komponenty a zároveň musí byť hydroizolácia celistvá, rovná
- hydroizolačná vrstva sa musí nanášať minimálne v dvoch vrstvách (podľa možnosti tri) tak, aby hrúbka bola minimálne 2 mm
- tesniace komponenty sa vkladajú medzi dve vrstvy hydroizolácie
- pásku vkladajte do prvej vrstvy po dobe zrenia tak, aby kraje pásky boli uložené v hydroizolácii, avšak pásku v samotnom rohu nefixujte
- po vložení pásky je možné naniesť ďalšiu vrstvu hydroizolácie

Zloženie

- SAKRET D – tesniaci pás z polyesterových vlákien potiahnuté vrstvou gummy v strede
- SAKRET DW a SAKRET DB – tesniace manžety potiahnuté vrstvou gummy

Balenie

- SAKRET D – 125 mm / 10 bm v balení alebo 125 mm / 50 bm v balení
- SAKRET DW – 350 x 350 mm / 10 ks v balení
- SAKRET DB – 120 x 120 mm / 50 ks v balení

Skladovanie

- na suchom a chránenom mieste pred vplyvmi počasia a mrazom



Technické parametre	
Pevnosť v roztrhnutí ISO-R 37	10 N/mm ²
Rozťažnosť ISO-R 37	700 %
Tepelné rozpätie	- 40 °C až + 100 °C
EMPA	= 900'000

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.01.2016