



GRUND 310 BETONKONTAKT

Adhézny mostík na nesavé podklady

Oblasť použitia: Penetračný prípravok určený na úpravu betónových podkladov pred aplikáciou sadrových, vápenno-cementových omietok a samonivelizačných stierok. Zlepšuje príľnavosť omietok, uľahčuje ich aplikáciu a vyrovnáva nasiakavosť podkladu. Prípravok je vhodný aj ako adhézny mostík na hladné a nenasiakavé podklady.

Vlastnosti:

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorná
- Paropriepustná
- Zlepšuje príľnavosť omietok
- Uľahčuje aplikáciu omietok
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- S kremičitým pieskom

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000565879
Druh obalu	
Množstvo v balení	20 kg
Množstvo na palete	24 ks./pal.
Farba	červená
Spotreba	ca. 0,3 kg/m ²

Dalšie technické údaje: Čas schnutia: cca 12 hodín (pri teplote + 20 ° C)
Vykonávanie ďalších realizačných prác: po 24 hodinách

Materiálové zloženie:

- Vodná disperzia akrylátového polyméru
- Aditíva
- Kremičitý piesok
- Pigmenty
- Voda

Podklad: Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom. Praskliny vyspraviť vhodným prípravkom. Vyspravené miesta musia byť suché a dostatočne vyzreté. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky príľahlé stavebné prvky a povrchy.

Typ podkladu:
Betón, oceľobetón: Aplikovať priamo
Silno nasiakavé podklady: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Povrchy s trhlinami alebo chýbajúcimi časťami: V závislosti od druhu podkladu opraviť vhodnou maltou.
Plochy napadnuté plesňami: Aplikovať prípravok ALGENKILLER 1008, po vyschnutí mechanicky očistiť.
Starý keramický obklad: Aplikovať priamo

Príprava výrobku: Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.



GRUND 310 BETONKONTAKT

Adhézny mostík na nesavé podklady

Spracovanie:	Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Omietky aplikovať po 24 hodinách od nanesenia prípravku. Počas aplikácie a vysychania omietky chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Počas práce sa odporúča penetračný náter premiešavať. Vysoká vlhkosť podkladu a nízke teploty vzduchu výrazne predlžujú dobu schnutia produktu.
Podmienky spracovania:	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
Poznámky:	Pri aplikácii počas nepriaznivých podmienok je potrebné použiť špeciálne krytie.
Skladovanie:	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5°C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.