

# Capamur Finish

Silikónom vylepšená fasádna farba odolná voči poveternostným vplyvom.



## Popis výrobku

Účel použitia	Farba Capamur Finish sa hodí zvlášť na nové, nenatrené omietky aj na renovačné nátery na dostatočne príľnavých starých náteroch a pevných nosných podkladoch. Zosilnenie siloxanom dodáva optimálnu ochranu proti vlhkosti, poprípade vysokú priepustnosť pre vodné pary a dostatočnú priepustnosť pre CO <sub>2</sub> .	
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ riediteľná vodou</li> <li>■ s minimálnym zápachom</li> <li>■ odolná proti poveternostným vplyvom</li> <li>■ priepustná pre CO<sub>2</sub></li> <li>■ odolná proti oderu</li> <li>■ vynikajúca krycia schopnosť</li> <li>■ ľahké spracovanie</li> </ul>	
Materiálový základ	Akrylát zosilnený siloxanom	
Balenie/veľkosti balenia	10 a 2,5 L – šedé vedrá	
Farebné odtiene	Biely. Tónovanie v systéme ColorExpress je možné strojovo tónovať v kolekciách farebných odtieňov systému Caparol Color, Caparol 3D, RAL a mnohými ďalšími farebnými odtieňmi dostupnými na trhu.	
Stupeň lesku	Matný	
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.	
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hustota:</li> <li>■ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s<sub>d</sub>H<sub>2</sub>O:</li> <li>■ Index priepustnosti vody:</li> </ul>	<p>cca 1,64 g/cm<sup>3</sup>          podľa EN 1062:          stredná, trieda V2          stredná, trieda: W2</p>
Upozornenie	Okolie natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové prvky starostlivo zakryte. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracúvajte farbu naraz, pokiaľ je mokrá.	

## Spracovanie

Vhodné podklady	Všetky bežné povrchy fasád.
Príprava povrchu	Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.
	<p><b>Nové vysokohydraulické vápenné omietky, vápenno-cementové a cementové omietky:</b>            Nové omietky majú byť vyschnuté na povrchu a dostatočne zatvrdnuté (nechajte 2 – 4 týždne vyschnúť bez náteru). Odstráňte omietky, ktoré sa otierajú alebo uvoľňujú prach, a prípadnú spekanú vrstvu.</p>



Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

**Staré pevné omietky, škrabané, striekané a ušľachtilé omietky:**

Silne znečistené plochy dôkladne očistite vysokotlakovým čističom. Miesta s výskytom rias napustite dosýta prípravkom Capatox a nechajte cca 24 hodín pôsobiť.

Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

**Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:**

Dôkladne okefujte. Napustite dosýta základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB dvakrát za sebou do mokrej vrstvy.

**Vápenno-cementové a cementové omietky:**

Na pevné, normálne nasiakavé omietky aplikujte Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

**Existujúce omietky disperzné a silikónové:**

Prekontrolujte súdržnosť omietok s podkladom. Aplikujte prvý náter Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

**Existujúce silikátové nátery a podklady:**

Očistite povrch mechanicky a tlakovou vodou. Odstráňte nesúdržné podklady uvoľňujúce piesok a aplikujte jeden Capagrund

**Betón:**

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok. V prípade uvoľňovania piesku použite Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

**Pórobetón:**

Základný náter Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

**Nosné nátery:**

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte Capagrund

**Nenosné nátery:**

Nenosné nátery lakom a disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

**Plochy napadnuté plesňou:**

Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

**Dôležité! Neoplachujte.** Po vyschnutí natrite fasádu neriedeným prípravkom Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrunda následne dve vrstvy Capamur Finish

**Opravy omietok:**

Pri opravách otvorených trhlin a poškodených omietkových plôch treba dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred nanosením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Aplikujte dva nátery.

Riedenie

Fasádna farba Capamur Finish je pripravená k aplikácii. V prípade potreby zriedte maximálne do 5% pitnou vodou.

Spotreba

Cca 0,25 – 0,35 l/m<sup>2</sup> na dva nátery na hladkom podklade. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Spracúvajte pri teplote vyššej než +5° C. Minimálna teplota +5° C platí pre okolitý vzduch aj teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a vysychaní. Neaplikujte farbu pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti (hmle).

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote 20° C a 65% vzdušnej vlhkosti je farba na povrchu suchá po cca 4 – 6 hodinách, po 24 hodinách odolná proti dažďu. Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

## Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/  
bezpečnostné odporúčania  
(Stav v momente tlače)

Tento výrobok je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Pri zaobchádzaní s chemickými produktmi dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Nevylievajte do kanalizácie. Určené na priemyselné spracovanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
[www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)

## Technické informácie · Vydané: October 2019

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: October 2019

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 495 · Internet: [www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)